




INFORMATION TECHNIQUE

568-412 Glasurit Additif Thix

AD

Application



Description :

- Améliore la résistance à la coulure de la Ligne 68 sur des objets à géométrie difficile
- Meilleur couverture des arêtes vives / des pas de vis / des rivets / etc...
- 568-412 remplace à part égale le diluant 352-
- Bon rendu et belle finition

Remarques spécifiques :

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm

Remarques :

Le support doit être propre, exempt de poussière, d'oxydation, d'huiles et de graisse



Processus de peinture

Rendement

Extrait sec ~ 14%



Ratio de mélange

4 : 1 : 1 en vol.



Durcisseur

922-138, 922-139 ou 922-136



Diluant

568-412



Viscosité d'application DIN 4 / 20°C

~ 28 – 33 Sec.

Durée de vie 20 °C

< 60 Min.



Séchage



Recouvrable

min max



Hors empreintes



Resistant au masquage



Remontage possible



Ponçable

Temp. support 20°C

-

16 h

2.5 h

16 h

12 h

16 h

Temp. support 60°C

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

Remarques



La Ligne 68 additivée de 568-412 est particulièrement adaptée aux grandes surfaces à peindre grâce à un taux d'évaporation lent.

A température d'application élevée, l'emploi de durcisseur 922-139 est recommandé.

Pour les teintes dont la performance sur la couverture d'arêtes est plus faible, appliquer une couche fine, mais couverte, laisser bien évaporer, puis, appliquer une seconde couche.

Pour ces mêmes teintes, prendre les nuances de gris recommandées en couche de fond.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.