



## Véhicules en aluminium **PL 1.1**

Application : Peinture de véhicules en aluminium.  
 Supports : Véhicules en aluminium avec pièces rapportées en acier ordinaire ou galvanisé.

<b>Préparation</b>	<b>Dégraissage - Ponçage - Dégraissage</b> (voir chapitre Préparation des surfaces A 4)		
<b>Masticage</b>	839-15 + 948-36	100 : 3	Ponçage aux P80 / P150

<b>Impression- apprêt</b>	<b>283-7850</b>	<table border="0"> <tr> <td>Réacif : 352-240</td> <td rowspan="2">} <b>2 : 1 +20%</b></td> <td rowspan="2">Règle de dosage</td> </tr> <tr> <td>Diluant : 352-216</td> </tr> </table>	Réacif : 352-240	} <b>2 : 1 +20%</b>	Règle de dosage	Diluant : 352-216	Equipement : Pistolet à gravité* Nb de couches : <b>2.5 - 3</b> Epaisseur de film : <b>&gt; 30 µm</b> Evaporation : Min. 30 min. à 20°C Max. 8 h à 20°C
	Réacif : 352-240		} <b>2 : 1 +20%</b>			Règle de dosage	
Diluant : 352-216							

<b>Laque de finition</b>	<b>68-</b>	<table border="0"> <tr> <td>Durcisseur : 922-138</td> <td rowspan="2">} <b>4 : 1 : 1</b></td> <td rowspan="2">Règle de dosage</td> </tr> <tr> <td>Diluant : 352-216</td> </tr> </table>	Durcisseur : 922-138	} <b>4 : 1 : 1</b>	Règle de dosage	Diluant : 352-216	Equipement : Pistolet à gravité* Nb de couche : <b>1.5</b> Epaisseur du film : <b>40 - 60 µm</b> Séchage : Une nuit à l'air ambiant (16 h à 20°C) ou 30 min. à 60°C
	Durcisseur : 922-138		} <b>4 : 1 : 1</b>			Règle de dosage	
Diluant : 352-216							

\* = Voir la fiche technique du produit pour d'autres équipements.

<b>Remarque</b>	Les performances techniques de l'impression-apprêt sans chromate peuvent seulement être atteintes si les conditions de préparation sont strictement respectées. L'adhérence sur l'acier galvanisé doit être vérifiée auparavant.
-----------------	--

<b>Consignes de sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules &lt; 0.1 µm.</li> <li>• Les produits sont appropriés à une utilisation professionnelle uniquement.</li> <li>• Pour l'utilisation de ces produits veuillez-vous référer aux recommandations de sécurité et vous munir des équipements de protection personnelle.</li> </ul>
------------------------------	---