



# Changement de teinte pour Châssis

## PL 10

Application :           Changement de teinte du châssis.  
Support :               Anciens fonds, finitions d'usine.

### Préparation

**Dégraissage - Ponçage - Dégraissage** (voir chapitre Préparation des surfaces A 4)

### Remarque

Sur une peinture de châssis inconnue, nous recommandons d'effectuer un test de détrempe avec un chiffon imbibé de solvant pour voir si une réaction se produit.

### Agent d'adhérence (Pas sur métal nu)

#### 285-0 CV

Durcisseur : 922-16 PRO  
Diluant : 352-216

} **2 : 1 + 30%**

Equipement : Pistolet à gravité\*  
Nb de couche : 1  
Epaisseur du film : **env. 20 - 25 µm**  
Evaporation : Min 15 min. à 20°C  
Max 2 h

ou

### Promoteur d'adhérence

#### Finition d'origine sensible aux solvants

#### 9-7

Diluant : 568-96

} **4 : 1**  
18 - 22 s DIN 4

Equipement : Pistolet à gravité\*  
Nb de couche : 1  
Epaisseur du film : **20 - 30 µm**  
Evaporation : Min 60 min. à 20°C

### Laque de finition

#### 68-

Durcisseur : 922-138  
Diluant : 352-216

} **4 : 1 : 1**  
Règle de dosage

Equipement : Pistolet à gravité\*  
Nb de couche : **1.5**  
Epaisseur du film : **40 - 60 µm**  
Séchage : une nuit à l'air ambiant  
(16 h à 20°C) ou  
30 min. à 60°C

\* = Voir la fiche technique du produit pour d'autres équipements.

### Consignes de sécurité

- Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.
- Les produits sont appropriés à une utilisation professionnelle uniquement.
- Pour l'utilisation de ces produits veuillez-vous référer aux recommandations de sécurité et vous munir des équipements de protection personnelle.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.