



Profilés / caisses revêtus PL 11 peinture poudre

Application : Toute sorte de profilés et de caisses revêtus.
Supports : Revêtements poudres.

Préparation : **Dégraissage - Ponçage - Dégraissage** (voir chapitre Préparation des surfaces A 4)

Agent d'adhérence

284-45

Durcisseur : 922-180 PRO
Diluant : 352-216

2 : 1 + 30%
17 s DIN 4

Equipment : Pistolet à gravité
Nb de couche : 1
Epaisseur du film : **20 - 30 µm**
Séchage : Min 15 à 20°C ou
Max 72 h

Alternative 285-0 CV (Voir la fiche technique du produit)

Laque de finition

68-

Durcisseur : 922-138
Diluant : 352-216

4 : 1 : 1
règle de dosage

Equipment : Pistolet à gravité*
Nb de couche : **1.5**
Epaisseur du film : **40 - 60 µm**
Séchage : Une nuit à l'air ambiant
(16 h à 20°C) ou
30 min. à 60°C

* = Voir la fiche technique du produit pour d'autres équipements.

Consignes de sécurité

- Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.
- Les produits sont appropriés à une utilisation professionnelle uniquement.
- Pour l'utilisation de ces produits veuillez-vous référer aux recommandations de sécurité et vous munir des équipements de protection personnelle.