



Systeme métallisé/opaque verni PL 12

Application : Teintes unies / métallisées Ligne 90 CV pour PL

Supports : impression ou Apprêt PL EP/PU

Préparation

Dégraissage - Ponçage- Dégraissage (voir chapitre Préparation de surfaces)

Impression

Voir processus conseillé pour le type de véhicule à peindre.

Apprêt

Voir processus conseillé pour le type de véhicule à peindre.

Base mate (avec 90-M 4 CV)

90 CV

93-E3 CV
à mélanger
immédiatement

2 : 1
règle de dosage :
20 - 30 s

Equipment : Pistolet HVLP buse 1.5 mm

Nb de passes : **Toujours commencer par le bas !**

- 1' une couche fine
Attendre le matage
- 2' une couche mouillée pour couvrir
Attendre le matage
- 3' ½ couche** pour reproduire l'effet

Epaisseur de film : **15 - 20 µm**

Evaporation : Jusqu'à matité complète
15 min. 60°C

Important

La base mate doit être appliquée de bas en haut en bandes horizontales d'une largeur d'un mètre environ.

Pour reproduire l'effet, maintenir une distance pistolet/objet de 50 cm au minimum.

Vernis**

924-68

Durcisseur : 922-138
Diluant : 352-345

3 : 1 : 1
règle de dosage

Equipment : Pistolet à gravité*

1^{re} passe : 1 couche légère

Evaporation : 15 min à 20°C

2^{me} passe : Appliquer une deuxième couche mouillée

Epaisseur : **50 - 60 µm**

Séchage : 30 min. à 60°C
ou 16 h à 20°C

* Voir la fiche technique du produit pour d'autres équipements.

Consignes de sécurité

- Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.
- Les produits sont appropriés à une utilisation professionnelle uniquement.
- Pour l'utilisation de ces produits veuillez-vous référer aux recommandations de sécurité et vous munir des équipements de protection personnelle.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.