



Finition multi-teintes

PL 13

Application : Multi-teintes avec Ligne 68 et additif multi-teintes 568-17

Supports : Sur Impression-apprêt / apprêt PL et anciens fonds

Supports

Avec agent d'adhérence : Anciens fonds durcis à cœur et dépolis, toutes finitions vernies.

Sans agent d'adhérence : Apprêt séché (30 min. à 60°C ou au maximum 16 h à l'air sec) si le séchage a été plus long, la sous-couche doit être poncée au P 600. Nettoyer avec 541-5!

Agent d'adhérence

285-0 CV

Durcisseur : 922-16 PRO

Diluant : 352-50

Alternative : 284-45

— **2: 1 + 30%**

Equipement : Pistolet à gravité*

Nb de passe : 1

Epaisseur de film : env. 20 - 25 µm

Evaporation : Min 15 min. à 20°C

Max. 2 h

Laque de finition

68-

Durcisseur : 922-138

ou 922-136

Diluant : 568-17

additif multi-teintes PL

— **4 : 1 : 1**
Règle de dosage

Equipement : Pistolet à gravité *

Nb de passes : 1.5 - 2

Epaisseur de film : 40 - 60 µm

Résistance aux adhésifs : après 2 h à 20°C

Après 16h utiliser un promoteur d'adhérence

Durée de vie en pot de la préparation 30 minutes !

Consignes de sécurité

- Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.
- Les produits sont appropriés à une utilisation professionnelle uniquement.
- Pour l'utilisation de ces produits veuillez-vous référer aux recommandations de sécurité et vous munir des équipements de protection personnelle.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.