



# Réparation PL Rapide 3

Application : Réparation de caisses et de bus, avec chromate.  
 Supports : Véhicules en aluminium, avec pièces rapportées en acier ordinaire ou aluminium.

Préparation	Dégraissage - Ponçage - Dégraissage - (Voir information technique A 4)		
Masticage	839-20 + 948-36	100 : 3	Ponçage au P80 / P150

Impression-apprêt	<b>283-1880</b>	$\left. \begin{array}{l} \text{---} \\ \text{---} \end{array} \right\} 1 : 1$ En volume	Equipement : Pistolet à gravité*
	Activateur : 352-228**		Nb de passes : 2 Epaisseur : 25 - 30 µm Evaporation : Min. 15 min. à 20°C Max. 8 h à 20°C

Laque de finition	<b>68-</b>	$\left. \begin{array}{l} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} \right\} 4 : 1 : 1$ En volume	Equipement : Pistolet à gravité*
	Durc. : 922-136 Diluant : 568-17 Durée de vie en pot Max 30 min.		Nb de passes : 1.5 Epaisseur : 40 - 60 µm Séchage : Séchage air.

\* = Voir la fiche technique du produit pour d'autres équipements.  
 \*\* = Suivant la dimension de l'objet à peindre et de la température ambiante.

**Remarque** La surface à peindre ne devrait pas dépasser 3m².

<u>Consignes de sécurité</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules &lt; 0.1 µ</li> <li>• Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.</li> <li>• Pour l'utilisation de ces produits veuillez-vous référer aux recommandations de sécurité et vous munir des équipements de protection personnelle.</li> <li>• Référez-vous au chapitre C6 du manuel : Instructions pour la mise en œuvre de peintures contenant des chromates de zinc.</li> </ul>
------------------------------	--

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.