





















## Classic Car – Reparaturverfahren Kunststoffe

**Eigenschaften:** Reparaturverfahren für eine universelle Behandlung von lackierfähigen Kunststoffen, zur Erzielung von qualitativ hochwertigen Oberflächen. GFK-Teile können nach dem Reparaturverfahren CC S 1 – Altlackierung beschichtet werden.

<b>Reinigen</b>	Glasurit® Universalreiniger für Kunststoff 541-30	 1x	 Schadstelle P80-P600 Fläche Schleifpad	Glasurit® Universalreiniger für Kunststoff 541-30	 1x	 trocken reiben	Tempern für PUR-Schaum und PA (Polyamid), um Trennmittel bzw. Wasser aus den Material zu entfernen	 60°C 1 h	 1x ange- feuchtes Tuch
	<b>Feinspachtel</b>	Glasurit® Kunststoff- spachtel 839-90	Glasurit® Härterpaste 948-36	 + 3 %	 20°C 25-35 Min.	 P 80/150 Grobschliff	Glasurit® Schleifkontroll- farbe, anthrazit 581-90	 P 240/320 Feinschliff	
<b>Grundierung für Nass-in-Nass- Füller für Kunststoff</b>		Glasurit® Grundfüller Pro 285-270	Glasurit® Füllerhärter Pro 929-58	Glasurit® Kunststoffadditiv 522-10	 4:1:1	 HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	 1 ½ 30-40 µm	 20°C 30 Min.	

1. Decklacke bzw. Klarlacke sind für den Einsatz auf festen Kunststoffen wie z.B. PP-EPDM, PA, PPO oder GFK / SMC mit 25% Glasurit Softface-Zusatz 522-111 zu elastifizieren

<b>Decklack</b>	Glasurit® HS-2K-Decklack 22 VOC	Glasurit® Softface Zusatz 522-111	 4:1						
	Mischung HS-2K-Decklack / Softface Zusatz	Glasurit® VOC-Härter 929-33, -34	Glasurit® Einstellzusatz 352-216	 2:1+10%	 HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	 2 50-70 µm	 60°C 40 min.	 8 Min.	

oder





Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG und nationalen Vorschriften, siehe EU-Sicherheitsdatenblatt.  
Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.


Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

BASF Coatings GmbH  
Automotive Refinish Coatings Solutions  
Europe  
Glasuritstraße 1  
48165 Münster  
Germany



## Classic Car – Reparaturverfahren Kunststoffe

Decklack	Glasurit® Zweischicht- Decklack 90	Glasurit® Zweischicht- Basisfarben- Einstellzusatz 93-E3	 2:1 Mess-Stab	 HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	 2 + ½ 10-15 µm	 Zwischen den Spritzgängen und vor Klarlack matt abblühen
----------	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klarlack	Glasurit® HS-2K-Decklack 22 VOC oder Glasurit® HS-Multi-Klarlack 923-335 VOC	Glasurit® Softface Zusatz 522-111	 4:1
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Alternative: Glasurit® HS Klarlack hochglänzend VOC 923-630

Mischung HS-Multi-Klarlack / Softface Zusatz	Glasurit® VOC-Härter 929-33, -34	Glasurit® Einstellzusatz 352-216	 2:1+10%	 HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	 2 40-60 µm	 60°C 40 min.
----------------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG und nationalen Vorschriften, siehe EU-Sicherheitsdatenblatt.  
Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

BASF Coatings GmbH  
Automotive Refinish Coatings Solutions  
Europe  
Glasuritstraße 1  
48165 Münster  
Germany

