



Glasurit 283-6150 CV-Wash-Grundierung

# UITSTEKENDE CORROSIEBESCHERMING ZONDER CHROMAAT.

Glasurit 283-6150 CV-Wash-Grundierung biedt een perfecte chromaatvrije corrosiebescherming voor aluminium, staal en verzinkte ondergronden. Glasurit 283-6150 CV-Wash-Grundierung kent een groot aantal verschillende toepassingsmogelijkheden. De primer voorziet in betrouwbare corrosiebescherming voor bedrijfsvoertuigen zoals bussen, aluminium dumpers/kipwagens, bakwagens, opleggers en bulk- en tankwagens. En niet alleen voor de originele coating. Deze chromaatvrije washprimer is ook uw beste keuze voor efficiënt schadeherstel.

ProFit with Glasurit.



A brand of  
**BASF**  
We create chemistry



# 283-6150

## GLASURIT CV-WASH-GRUNDIERUNG

ProFit with Glasurit.



### TOEPASSING

Als washprimer

- staal, verzinkt staal, aluminium
- bussen
- aluminium dumpers/kipwagens en bakwagens
- opleggers
- bulk- en tankwagens

### VERWERKING

Mengverhouding 2 : 1 met 10% verharder (352-235) en verdunner (352-50/352-91 CV/352-216)

Verwerking 1,5 spuitgang

Uitdampen bij 20 °C uitdampen tot mat

Droging 20 °C  
30 minuten

### VOORDELEN

- eenvoudig te verwerken
- uitstekende corrosiebescherming
- sneldrogend

