



Glasurit 284-45 CV-Füller weiß

NOG FLEXIBELER VOOR BRILJANTE RESULTATEN.

De Glasurit 284-45 CV-Füller weiß kan heel flexibel gebruikt worden en zorgt voor briljante lakresultaten. Gebruikt samen met de Glasurit 922-180 PRO CV-Füllerhärter draagt de witte CV Füller bij tot een zeer goed eindresultaat, meer helderheid en meer glans. De witte vuller verzekert een optimale kleurnauwkeurigheid en kan eenvoudig getint worden om zo een betere dekkraft te krijgen. Bovendien kan de 284-45 niet enkel gebruikt worden als nat in nat vuller, maar kan het indien nodig ook geschuurd worden na het drogen. Glasurit 284-45 CV-Füller weiß biedt het schadeherstelbedrijf een flexibel product aan voor perfecte eindresultaten.

ProFit with Glasurit.



A brand of
BASF
We create chemistry



90414223
AC84-0045-0100

2.5 liter



284-45

GLASURIT CV-FÜLLER WEISS

ProFit with Glasurit.



TOEPASSING

Als vuller

- met glasvezel versterkte kunststoffen (GVK/SMC)
- verscheidene kunststoffen
- oude laklagen
- CV-grondvullers / -vullers
- coil coatings
- gepoedercoate onderdelen

VERWERKING

Mengverhouding	2 : 1 + 10% met verharder (922-180 PRO) en verdunner (352-345)		
Verwerking	1,5 spuitgang		
Uitdampen bij 20°C	10-15 minuten		
Droging	60°C 30 minuten	20°C 60 minuten	
Nabehandeling	Excentrische schuurmachine (P320-360)		

VOORDELEN

- kan tot 10% aangekleurd worden met Glasurit 568-408 CV-Grundiertönpaste in alle benodigde grijstinten
- kan aangekleurd worden met 68 Serie aflakken en zo op de eindkleur afgestemd worden
- een hoge efficiëntie doordat het product slechts 1,5 spuitgang nodig heeft
- de eenvoudige en veilige toepassing levert vlekkeloze resultaten
- een ideale ondergrond om voertuigen af te werken in fluorescerende kleuren
- kan gebruikt worden als hechtingsmiddel voor kunststoffen

GRIJSTINTENCONCEPT

Glasurit 284-45 CV-Füller weiss, aangekleurd met Glasurit 568-408 CV-Grundiertönpaste: verschillende grijstinten zorgen voor een hoge kleurnauwkeurigheid en efficiënte verwerking met alle Glasurit aflaksystemen voor bedrijfsvoertuigen.

Grijstint	284-45	568-408	Grijstint	284-45	568-408	Grijstint	284-45	568-408
~L01	1000 g 1000 ml	67,0 g 100,0 ml	L04	1000 g 1000 ml	7,0 g 11,0 ml	L07	1000 g 1000 ml	0,7 g 1,1 ml
L02	1000 g 1000 ml	31,0 g 48,0 ml	L05	1000 g 1000 ml	3,0 g 4,7 ml	L08 (RAL-9010)	1000 g 1000 ml	- -
L03	1000 g 1000 ml	13,8 g 21,5 ml	L06	1000 g 1000 ml	1,0 g 1,6 ml			

