



Glasurit 285-0 CV Transparent-Sealer CV

KLEURLOOS, MAAR DUBBEL ZO GOED.

Glasurit 285-0 CV Transparent-Sealer CV combineert het beste van twee toepassingsgebieden. Als hechtingsmiddel levert de 285-0 CV uitstekende resultaten bij bijvoorbeeld belettering op oud en nieuw spuitwerk. Als vuller van poriën, biedt de 285-0 CV een uitstekende dekking van krassen en kan het gebruikt worden op zowel nieuwe KTL-onderdelen als op oude laklagen. Eén of twee spuitgangen met de 285-0 CV is alles wat u nodig hebt om het oppervlak voor te bereiden voor een perfecte afwerking.

ProFit with Glasurit.





285-0 CV

GLASURIT TRANSPARENT-SEALER CV

ProFit with Glasurit.



TOEPASSING	VERWERKING
Als sealer	Mengverhouding 2 : 1 + 30% met verharder (922-18 PRO) en verdunner (352-91 CV)
- oude laklagen	Verwerking 1 spuitgang
- CV-grondvullers / -vullers	Uitdampen bij 20°C 10-15 minuten
- belettering	Droging 20°C
- kleurwijziging cabine	15 minuten
- meerkleurige afwerking	
- gepoedercoate onderdelen	
- met glasvezel versterkte kunststoffen (GVK/SMC)	

VOORDELEN
- kan aangekleurd worden met tot 10% 68 Serie aflakken en zo op de eindkleur afgestemd worden
- biedt een goede afwerkingskwaliteit
- korte droogtijden verminderen de energieconsumptie en wachttijden van de voertuigen in het schadeherstelbedrijf

