



Glasurit 923-630 HS Klarlack hochglänzend

UITMUNTEND. BRILJANT. VOOR EEN UITSTEKENDE FINISH.

Wanneer de hoogste glans en buitengewoon briljante kwaliteit vereist zijn, zorgt Glasurit 923-630 HS Klarlack hochglänzend voor het gewenste resultaat. Glasurit 923-630 HS Klarlack hochglänzend kan meteen op meerdere niveaus schitteren: door de uitstekende vloeïng, hoge glans, buitengewone kwaliteit en zeer goede polijstbaarheid. Bovendien biedt deze blanke lak een uitgebreide UV-bescherming. Met deze eigenschappen zorgt Glasurit 923-630 HS Klarlack hochglänzend voor een eindresultaat dat voldoet aan de hoogste eisen.

ProFit with Glasurit.





923-630

GLASURIT 923-630 HS KLARLACK HOCHGLÄNZEND

ProFit with Glasurit.



TOEPASSING	VERWERKING
High solid blanke lak voor toepassing op 90 Serie basislak.	Mengverhouding (volume) 3:1:1 met 929-61/-63/-64 : 352-10/-30/-40
<ul style="list-style-type: none">- Spot repair- Afzonderlijke onderdelen- Spuiten van een compleet voertuig- Verticale en horizontale delen	Verwerking (spuitgangen) 2 spuitgangen met 3 min. tussentijds uitdampen 1,5 spuitgang zonder tussentijds uitdampen
	Droging 60 °C 20 °C 30 min. 8 uur.

VOORDELEN
<ul style="list-style-type: none">- Uitstekende vloeieigenschappen- Prachtige finish voor hoogwaardig spuitwerk- Extreem hoge glans- Zeer goede polijstbaarheid- Perfect eindresultaat

