



Glasurit 923-610 HS Klarlack schnell trocknend

UN SÉCHAGE EN UN TEMPS RECORD.

Glasurit 923-610 HS Klarlack schnell trocknend sèche en 10 minutes à 60 °C, garantissant des temps de process réduits. Possédant une durée d'utilisation particulièrement longue, il permet la réparation rapide de dégâts mineurs et d'éléments individuels mais également la réparation de surfaces plus importantes, jusqu'au côté entier d'un véhicule. Il sera votre allié dans votre recherche de productivité, vous garantissant des économies importantes, sans sacrifice sur l'aspect final des réparations.

ProFit with Glasurit.





923-610

GLASURIT 923-610 HS KLARLACK SCHNELL TROCKNEND

ProFit with Glasurit.



UTILISATION

Vernis à haute teneur en matières solides pour peintures bicouche Ligne 90 possibilités variées d'utilisation, utilisable pour une peinture de réparation rapide, notamment pour les éléments individuels et Spot Repair mais également pour l'étuvage à basse température

- Spot Repair
- Éléments individuels
- Côté entier d'un véhicule
- Surfaces verticales et horizontales

APPLICATION

Proportions de mélange 3:1:1 avec 929-61/-63/-64 : 352-10/-30/-40 (vol.)

Application (couches) 2 couches avec 0-2 min de temps d'évaporation entre les couches, 1,5 couche sans temps d'évaporation entre les couches

Étuvage	60 °C	40 °C	20 °C
	10 min	30 min	3*-6 h

Polissable 30 min

*avec Glasurit 523-65 Additif

ADVANTAGES

- Étuvage très rapide à 60 °C, 40 °C et 20 °C
- Très bonnes propriétés de polissage
- Possibilités variées d'utilisation
- Efficacité élevée grâce à des possibilités variées d'utilisation, des temps de processus réduits et une facture d'électricité allégée.



www.glasurit.com