



SYSTEM INFORMATION

Rolls Royce – Liquid metal / Matter Klarlack

Beschreibung: Glasurit® Reparaturverfahren für den Rolls Royce Farbton liquid metal unter Verwendung von mattem Klarlack

Untergrund : Serienlackierung oder grundiertes Neuteil

Anmerkungen : Basislack (liquid metal)

- Vorhandener Untergrund muss sorgfältig geschliffen werden um evtl. Schleifriefenmarkierungen zu vermeiden!
- Hierzu sind nur die empfohlenen Schleifpapierkörnungen zu verwenden!

Matter Klarlack

- Der Matte Klarlack darf nur teilebegrenzt aufgetragen werden, da eine auslaufende Lackierung zu einem unterschiedlichen Glanzgrad führt!
- Da etwaige Staubeinschlüsse in der Klarlackoberfläche nicht auspoliert werden können, ist auf Sauberkeit zu achten!

Reinigen	Glasurit® Reinigungsmittel 700-1	1x	trocken reiben	Glasurit® Entfettungs- und Reinigungsmittel 700-10	1x	trocken reiben		
Im Bedarfsfall (Neuteil)								
Grundfüller	Glasurit® Grundfüller Pro 285-270 VOC	Glasurit® Füller Härter 929-58	Glasurit® Einstellzusatz 352-	5:1:1 Mess-Stab	HVLP 1,7-1,9 mm 2,0-3,0 bar	½ + 1 50-70µm	35 min. 60°C	10 Min.
Reinigen	Glasurit® Entfettungs- und Reinigungsmittel 700-1	1x	trocken reiben	Sorgfältig schleifen, nur empfohlene Schleifpapierkörnungen verwenden!	P500/ P1500	Glasurit® Reinigungsmittel 700-1	1x	trocken reiben
Vorlack (transparent)	Glasurit® Beispritzlack 90-M 50	Glasurit® Einstellzusatz 93-E 3	2:1 Mess-Stab	HVLP 1,3 mm 2,0 bar	2			
Basislack	Glasurit® Zweischicht Basislack 90-liquid metal	Glasurit® Einstellzusatz 93-E3 lang	2:1 Mess-Stab	HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	2 +2x ½ (Effektgang)	zwischen den Spritzgängen und vor Klarlack matt abblüfte		

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



SYSTEM INFORMATION

Rolls Royce – Liquid metal / Matter Klarlack

Klarlack	Glasurit® VOC-Klarlack 923-	Glasurit® HS Mattpaste 522-322	 100g +25-70%	 gut verrühren						
	Gemisch: Glasurit® VOC Klarlack/ Mattpaste 923- / 522-322	Glasurit® VOC Härter 929-	Glasurit® Einstellzusatz 352-91 / -216	 2:1+10% Mess-Stab	 HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	 2 50-70µm	 Nach jedem Spritzgang, bis Fläche matt	 60°C 30 Min.	 7 - 10 Min.	

Empfehlungen zur Pflege von matten Klarlackoberflächen :

Unbedingt vermieden werden müssen :

- Polieren der Klarlackoberfläche
- Verwendung von Wachsen und Polituren
- Verwendung „Kratzender“ Schwämme (z.B. Haushaltsschwämme, Lappen, etc.)
- die Benutzung einer Waschanlage
- Verwendung jeglicher aggressiver Medien (Reiniger, Öle, Fette, etc.)

Reinigung (Fahrzeugwäsche) :

- Grundsätzlich ist die Wäsche unter direkter Sonneneinwirkung zu vermeiden
- Vor der Wäsche sollte „loser Schmutz“ (Staub, Blätter, etc.) mit Druckluft entfernt werden
- Anhaftende Insekten, Vogelexkremente, etc. sind mit Wasser gut einzuweichen bevor sie mit einem Hochdruckreiniger entfernt werden
- Fahrzeugwäsche bevorzugt von Hand mit einem weichen Schwamm, Neutralseife und viel Wasser.
- Die Trocknung des Fahrzeuges sollte bevorzugt durch Abblasen mit Pressluft und einem weichem Lederlappen erfolgen

Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.