



SYSTEM INFORMATION

Glasurit® Reihe 90 FD 7 /

Ford Electric-Orange Perleffekt

Beschreibung: Glasurit® Reparaturprozess mit verbesserter Oberflächenhärte für den Farbton Ford FD 7 Electric-Orange mit Perleffekt der Reihe 90

Reinigung	Glasurit® 541-5 KH-Silikon- und Teerfleckenentfer- ner	 1x	 trocken reiben	Mechanisches Entrosten der Schadstellen	 P 240 – P400	Glasurit® 700-1 Reinigungsmittel	 1x	 trocken reiben										
	Grundfüller	Glasurit® 285-505 HS-Grundfüller, grau	Glasurit® 929-55, -56 HS-Füllerhärter	Glasurit® 352- Einstellzusatz	 4:1:1 Messstab	 HVLP 1,7-1,9 mm 2,0-3,0 bar	 2 50 – 70 µm	 60°C 20 Min.	 P 400	 700-1 1x	 trocken reiben							
Füller	Glasurit® 285-38 VOC* Non-Sanding- Füller	Glasurit® 929-55, -56 HS-Füllerhärter	Glasurit® 352- Einstellzusatz	 3:1:1 Messstab	 HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	 1 20-35 µm	 60°C 30 Min.	<p>*Hinweis: Alternativ kann 285-38 VOC auch mit Reihe 22 VOC abgetönt werden, um den Kontrast zum Basislack der Reihe 90 zu verringern. Dies hat den Vorteil von geringeren Schichtdicken und einem gleichmäßigen Decklackstand, ohne Wolkenbildung der Reihe 90.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>285-38 VOC</td> <td>85,0 g</td> </tr> <tr> <td>22-MC 35</td> <td>3,0 g</td> </tr> <tr> <td>22-M 326</td> <td>1,2 g</td> </tr> <tr> <td>22-M 77</td> <td>10,8 g</td> </tr> </tbody> </table>			285-38 VOC	85,0 g	22-MC 35	3,0 g	22-M 326	1,2 g	22-M 77	10,8 g
285-38 VOC	85,0 g																	
22-MC 35	3,0 g																	
22-M 326	1,2 g																	
22-M 77	10,8 g																	
Basislack	Glasurit® Reihe 90 Basislack FD 7	Glasurit® 93-E 3 Einstellzusatz	 2:1 Messstab	 HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	 2 + ½ 15-20 µm max.	 60°C 10 Min.												
Klarlack	Glasurit® 923-335 HS-Multi-Klarlack VOC	Glasurit® 929- VOC Härter	Glasurit® 352- Einstellzusatz	 2:1 +10% Messstab	 HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	 2 40-60 µm	 60°C 30 Min.											

Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.