



SYSTEM INFORMATION

Glasurit® Citroen Cactus Airbump Reparatur

Beschreibung: Glasurit® Verfahren für die Reparatur von Citroen Cactus Airbump Bauteilen aus TPU thermoplastischen Polyurethan.

1. Oberflächenlackierung

Reinigen	Glasurit® Entfettungs- und Reinigungsmittel 700-10	 Gesamte Fläche mit Schleifpad grau	 trocken reiben	Glasurit® Entfettungs- und Reinigungsmittel 700-10	 1x	 trocken reiben							
	Grundierung	Glasurit® 1K Kunststoff- Grundierung 934-10	 2 Min.	 1-2 5 - 10 µm	 20°C 15 Min.								
Grundfüller	Glasurit® HS-Grundfüller grau 285-505	Glasurit® Softface-Zusatz 522-111	 4:1 Mess-Stab	Mischung Glasurit® HS-Grundfüller / Softface-Zusatz	Glasurit® HS-Füllerhärter 929-55, -56	Glasurit® Einstellzusatz 352-	 4:1:1 Mess-Stab	 HVLP 1,7-1,9 mm 2,0-3,0 bar	 2 40 - 60 µm	 60°C 30 Min.	 P 800	 700-1 1x	 trocken reiben
	Alternative:	Glasurit® HS-Grundfüller 285-555, 285-655			Decklack Zweischicht	Glasurit® Zweischicht- Decklack 90	Glasurit® Zweischicht- Basisfarben- Einstellzusatz 93-E 3	 2:1 Mess-Stab	 HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	 2 + ½	 zwischen den Spritzgängen und vor Klarlack matt abblühen		
Klarlack	Glasurit® HS-Multi-Klarlack VOC 923-335	Glasurit® VOC Härter 929-	Glasurit® Einstellzusatz 352-	 2:1 + 10% Mess-Stab	 HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	 2 40 - 60 µm	 60°C 30 Min.						

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



SYSTEM INFORMATION

Glasurit® Citroen Cactus Airbump Reparatur

2. Substrate mit leichten Beschädigungen

Reinigen	Glasurit® Entfettungs- und Reinigungsmittel 700-10	1x	trocken reiben	Beschädigtes Teil P150, Gesamte Fläche mit Schleifpad		Glasurit® Entfettungs- und Reinigungsmittel 700-10	1x	trocken reiben		
Spachtel (Fein)	Glasurit® Kunststoff- spachtel 839-90	Glasurit® Härterpaste, rot 948-36	+3%	20°C 25-35 Min.	P150/P240/ P320 / P400	Glasurit® Reinigungsmittel 700-1	1x	trocken reiben		
Grundierung	Glasurit® 1K Kunststoff- Grundierung 934-10	2 Min.	1-2 5 - 10 µm	20°C 15 Min.						
Grundfüller	Glasurit® HS-Grundfüller grau 285-505	Glasurit® Softface-Zusatz 522-111	4:1 Mess-Stab							
	Mischung Glasurit® HS-Grundfüller / Softface-Zusatz	Glasurit® HS-Füllerhärter 929-55, -56	Glasurit® Einstellzusatz 352-	4:1:1 Mess-Stab	HVLP 1,7-1,9 mm 2,0-3,0 bar	2 40 - 60 µm	60°C 30 Min.	P 800	700-1 1x	trocken reiben
Alternative: Glasurit® HS-Grundfüller 285-555, 285-655										
Decklack Zweischicht	Glasurit® Zweischicht- Decklack 90	Glasurit® Zweischicht- Basisfarben- Einstellzusatz 93-E 3	2:1 Mess-Stab	HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	2 + ½	zwischen den Spritzgängen und vor Klarlack matt abblühen				
Klarlack	Glasurit® HS-Multi-Klarlack VOC 923-335	Glasurit® VOC Härter 929-	Glasurit® Einstellzusatz 352-	2:1 + 10% Mess-Stab	HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	2 40 - 60 µm	60°C 30 Min.			

Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.